

## DATENBLATT UNGEBLEICHT PERGAMENT

**UP = H`frei Pergamentersatz gebleicht**

**100 % Zellstoff, naßfest, fettdicht, maschinglatt, weiß**

Qualitätsparameter					Toleranz
<b>flächenbezogene Masse</b>	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	<b>40</b>	<b>50</b>	+/- 2
<b>Feuchte (absolut)</b>	ISO 287	%	<b>6</b>	<b>6</b>	+/- 1
<b>Bruchkraft längs</b>	ISO 1924/2	n	<b>38</b>	<b>50</b>	+/- 5
<b>Berstfestigkeit</b>	DIN 53113	KpA	<b>95</b>	<b>115</b>	+/- 15
<b>Fettdichte</b>	TAPPI T-559	KIT-Wert	<b>≥ 4</b>	<b>≥ 4</b>	+/- 2
<b>Wasserabsorptionsvermögen</b>	COBB 60 ISO 535	g/m <sup>2</sup>	<b>≤ 25</b>	<b>≤ 25</b>	
<b>Weißegrad</b>	ISO2470-2	%	<b>75</b>	<b>75</b>	+/- 3
<b>Naßfestigkeit</b>		%	<b>18</b>	<b>18</b>	
<b>Leimung</b>		%	<b>20</b>	<b>20</b>	

Die Papierqualität ist lebensmittelrechtlich zugelassen gemäß:  
Verordnung (EG) Nr. 1935/2004, LFGB §§30,31,  
Empfehlung XXXVI BfR, FDA 21 CFR Ch. §§ 176,170, 176 und 180

Lebensmittelecht lt. ISEGA Zertifikat 52801 U 20 vom 31.8.2020  
Gültigkeit 2 Jahre ab Ausstellungsdatum